

**PINTURAS EUROCLOR S.L.**

PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Polígono Industrial Litutxipi, s/n
01200 Salvatierra-Agurain, ÁlavaTeléfono: 945 30 03 76
www.euroclor.es e-mail: euroclor@euroclor.es

PRIMER HIDROSOLUBLE WA 3019-I

DESCRIPCIÓN

SHOP PRIMER DE RÁPIDO SECADO CON EXCELENTES PROPIEDADES DE ADHERENCIA, AUN EN MATERIALES FINOS. ANTICORROSIVO.

USOS

- COMO IMPRIMACIÓN DE TALLER PARA LA PROTECCIÓN DEL ACERO CHORREADO ANTES DE SER SOLDADO, OXICORTADO Y MECANIZADO
- NO INTERFIERE LA SOLDADURA. SIN POROS NI HUMOS TÓXICOS
- COMO IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA

VEHÍCULO:	POLÍMEROS HIDROSOLUBLES
PIGMENTO:	ANTICORROSIVOS Y CUBRIENTES
COLOR:	ROJO, ÓXIDO, GRIS, BLANCO, NEGRO UNE 48073-3, UNE-EN-ISO 3668
BRILLO:	MATE UNE-EN-ISO 2813
DISOLVENTE:	AGUA
DENSIDAD:	1,21 Kg/L UNE-EN-ISO 2811-1
SÓLIDOS:	41% EN VOLUMEN UNE-EN-ISO 3251
VISCOSIDAD:	40'' COPA FORD nº4 ASTM D1200
ADHERENCIA:	100% , GT0 UNE-EN-ISO 2409
SECADO:	TACTO 10 min. A 20°C TOTAL DURO 24 HORAS UNE 48301
ESPESOR:	30µm aprox. UNE-EN-ISO 2808
RENDIMIENTO:	13,6 m²/L para 30µm
REPINTADO:	INMEDIATO UNE 48283

CÓDIGO: WA-3019-I
FECHA: JUL '26
REVISIÓN: 5
APROBADO: DPTO. CALIDAD





PINTURAS EUROCLOR S.L.

PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Polígono Industrial Litutxipi, s/n
01200 Salvatierra-Agurain, Álava

Teléfono: 945 30 03 76
www.euroclor.es e-mail: euroclor@euroclor.es

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

- DESENGRASAR LA SUPERFICIE ADECUADAMENTE CON DESENGRASANTE D-7 EN MATERIALES FINOS
- EN ACERO, CHORREAR HASTA Sa 2 ½ SEGÚN NORMA ISO 8501-1

APLICACIÓN

- EQUIPO AEROGRÁFICO, AIRLESS O AIRMIX, A UNA VISCOSIDAD APROX. DE 40'' COPA FORD nº 4
- EN CONTINUO EN PLANTAS DE GRANALLADO Y PINTADO

ENSAYOS REALIZADOS EN PELÍCULA SECA

- PRODUCTOS PELIGROSOS POR DESCOMPOSICIÓN: NINGUNO
- REACCIONES PELIGROSAS: NINGUNA
- SIN OBLIGACIÓN DE MARCAS ESPECIALES
- EL VEHÍCULO ESTÁ PERMITIDO SEGÚN RECOMENDACIÓN XLBGA PARA LACAS Y PINTURAS, PARA RECIPIENTES ALIMENTICIOS, SEGÚN PÁRRAFO 175-300 DE LA FDA PARA RECUBRIMIENTOS POLIMÉRICOS Y RESINOSOS
- NO INFLAMABLE
- SOLDABLE: TEMPERATURA MEDIA 4000°C
- ANÁLISIS DE LOS PRODUCTOS DE PIRÓLISIS EN LA ZONA DE 700-900°C: HIDROCARBUROS POCO PELIGROSOS Y BUTALDEHÍDO CON PEQUEÑAS CANTIDADES DE CROTONALDEHÍDO Y COMPUESTOS AROMÁTICOS

SEGURIDAD

CONSULTAR HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

CÓDIGO: WA-3019-I
FECHA: JUL '26
REVISIÓN: 5
APROBADO: DPTO. CALIDAD





PINTURAS EUROCLOR S.L.

PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Polígono Industrial Litutxipi, s/n
01200 Salvatierra-Agurain, Álava

Teléfono: 945 30 03 76
www.euroclor.es e-mail: euroclor@euroclor.es

CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO Bs1, d0

Gaiker

MEMBER OF
BASQUE RESEARCH
& TECHNOLOGY ALLIANCE

INFORME DE CLASIFICACIÓN

Nº ASUNTO/INFORME P-25-28075/14

CLIENTE: **PINTURAS EUROCLOR, S.L**
DIRECCIÓN: Polígono Industrial de Litutxipi, s/n
01200 SALVATIERRA (ÁLAVA)

NOMBRE DEL PRODUCTO	
REFERENCIA CLIENTE ^(a)	REFERENCIA GAIKER
PRIMER HIDRODOLUBLE WA 3019-I	P-25-28075-A-7

Nº TOTAL DE HOJAS
7
(INCLUIDA LA PRESENTE)

Los resultados del ensayo se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo.

^(a) Esta información ha sido aportada por el cliente. GAIKER no es responsable por tanto de la veracidad de dicha información y que pudiera afectar a la validez de los resultados. Conforme a lo establecido en CGA-ENAC-LEC C.7.8.2.2 la información aportada por el cliente no se encuentra cubierta por la acreditación.

Este informe no podrá ser reproducido sin la autorización expresa de GAIKER®, excepto cuando lo sea de forma íntegra. En el supuesto de que el cliente precise un dictamen pericial para su utilización en juicio, podrá solicitarlo adicionalmente, presupuestándose de manera independiente el importe y los gastos asociados.

ENAC es firmante del Acuerdo Multilateral (MLA), (Acuerdo de Reconocimiento Mutuo MRA) de la European Cooperation for Accreditation (EA) y de la International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC), en materia de ensayos.

A. Matellanes
Coordinación E+C
Zamudio, a 24 de julio de 2026

Gaiker
MEMBER OF
BASQUE RESEARCH
& TECHNOLOGY ALLIANCE

GAIKER Centro Tecnológico
Parque Tecnológico, Ed. 202
48170 Zamudio - Bizkaia - Spain
T.: 34 94 600 23 23
marki@gaiker.es - www.gaiiker.es

FUNDACIÓN GAIKER. Inscrita en la sección 1ª del
Registro de Fundaciones del País Vasco, nº F-34. N.I.F.: G-48 870380



Pág.: 1 / 7

CÓDIGO: WA-3019-I
FECHA: JUL '26
REVISIÓN: 5
APROBADO: DPTO. CALIDAD





PINTURAS EUROCLOR S.L.

PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Polígono Industrial Litutxipi, s/n
01200 Salvatierra-Agurain, Álava

Teléfono: 945 30 03 76
www.euroclor.es e-mail: euroclor@euroclor.es



4. CLASIFICACIÓN Y CAMPO DE APLICACIÓN

4.1 Clasificación de referencia

Esta clasificación se ha llevado a cabo de acuerdo con la Norma EN 13501-1:2018.

4.2 Clasificación

El producto **PRIMER HIDRODOLUBLE WA 3019-I^(A)** (P-25-28075-A-7) en relación a su comportamiento a la reacción frente al fuego se clasifica:

B

La clasificación adicional en relación con la producción de humo es:

s1

La clasificación adicional en relación con la producción de gotas/partículas en llamas es:

d0

Comportamiento al fuego		Producción de humo		Gotas en llama
B	-	s1	,	d0

Clasificación de reacción al fuego: B-s1, d0

